


# 艾克姆® 促进剂 MBTS-75PE F140

## 促进剂 MBTS (DM)



活性成分

二硫化二苯并噻唑

分子式: C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

分子量 M.W: 332.49

CAS 号: 120-78-5

EINECS 号: 204-424-9

**性能:** MBTS 是一种具有良好加工安全性的通用型准超速促进剂, 可以单独使用也可以与其它促进剂并用。与活化的二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用可防止焦烧。秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类以及醛胺类促进剂对 MBTS 均有活化作用。在 CR 胶料的加工和硫化中具有延迟作用。当与超速促进剂并用时, MBTS 能改善加工安全性。MBTS 的硫化胶具有良好的耐热老化性能。

用量: NR 和 SBR 主促进剂, 1.0-2.0 phr 与 2.0-3.0 phr 硫磺并用; IIR, 0.25-1 phr 与 1-2 phr 硫磺并用;

用途: 耐热工业制品、电缆护套及绝缘层、硬质橡胶。

### 典型数据:

初熔点: ≥ 166 °C

含量: ≥ 98%

灰分: ≤ 0.4%

加热减量: ≤ 0.5%

63 μm 筛余物: ≤ 0.5%

高分散母胶片

产品名称	活性含量 %	颜色	过滤网 (目数)	载体类型*	硫元素, % 典型值	密度 (g/cm <sup>3</sup> ) 典型值
Actmix® MBTS-75PE F140	75	白色至淡黄色片状	100	EPDM/EVM	28.5	1.32

\* 载体类型可根据客户需求而定做, EPDM/EVM 载体外, 也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和氯醇橡胶载体。

安全与毒性:

请参照有关产品安全资料 (SDS);

包装与储存:

25 公斤装, 聚乙烯袋内衬的纸箱; 600 公斤/托盘;

阴凉、干燥处, 原包装密封存放 1 年。

### 与传统粉状促进剂 MBTS 相比, 艾克姆® MBTS-75PE F140 具有以下优点:

原料 MBTS 100 μm 全部过筛, 加工为母胶片后不会产生粉尘飞扬, 对皮肤不会产生过敏现象, 保护操作工的健康;

母胶片 MBTS-75 由于用橡胶载体预分散, 有效保证 MBTS 的活性;

母胶片室温下不粘团, 使配料方便、准确;

较低温度下 (如 50 °C) 具有较低的门尼粘度, 改善 MBTS 在胶料中的分散质量;

母胶片制片时同时过滤, 不含有杂质, 在做挤出制品时不会产生堵塞滤网, 降低废品率, 提高生产效率;

与不同橡胶具有很好的相容性。

注: G-表示颗粒, P-表示片状, E-表示以 EPDM 做载体, N-表示以 NBR 做载体, S-表示以 SBR 做载体, A-表示以 ACM 做载体, EO-表示以 ECO 做载体, F140 表示过滤及过滤网的微米数。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我们会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Actmix® MBTS-75PE F140

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.3

## 宁波艾克姆新材料有限公司

电话: 0574-87468726 传真: 0574-88002102 Email: dychem@actmix.cn 网址: www.actmix.cn